

## 壁安外墙通用型干粉腻子



### 产品简介：

本产品为单组份产品，开封后加水搅拌即可使用，施工方便。批刮后与基层结合牢固，耐久坚固，且耐水耐碱性佳。本产品适用于外墙墙面的精找平处理，找平效率高，缩短工期。

### 适用范围：

本品适用于水泥砂浆面、砖墙、混凝土等建筑物基面精找平处理

### 技术参数：

执行标准	JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》P型
产品性状	白色/灰色粉状
产品型号	WB10(白色)/WH10(灰色)

施工工具	搅拌机、搅拌桶、泥铲和抹子
参考用量	1kg-1.5kg/m <sup>2</sup> /道，推荐用量可能因基层及环境原因与实际用量有所差异，以实际用量为准

**施工要点：**

- 施工前应确保基层充分干燥、结实、无油污及其它松散物。
- 按标称加水量加入清水，用电动搅拌机搅拌充分搅拌 3~5min，静置 3~5min 后再次搅拌均匀即可使用。
- 用批嵌工具进行施工，推荐每次批刮厚度 1~2mm 为宜，基层平整度大于 2mm 时，建议分次批刮。
- 两道批刮间隔时间以前一道批刮腻子实干为判断依据，实干后可批刮下一道。

**注意事项：**

- 1、本产品只需加入清水搅拌使用，请勿加入其它粉料及液体搅拌使用；
- 2、施工温度建议在 5~35℃，空气相对湿度≤85%条件下施工；外墙施工应避免大风和高温施工；
- 3、调配好的腻子的有效使用时间约为 2 小时（常温 25℃条件下），切忌将调配后已干结的腻子再次加水混合使用；
- 4、开封后的产品建议一次使用完毕，未使用完的产品，应密封储存并尽快使用，避免受潮影响使用效果；
- 5、涂装前，墙面必须牢固、干燥、清洁和无浮灰，应注意清理基层空鼓及脱壳部位。

**包装规格：**

序号	产品名称	单位	规格
1	壁安外墙通用型干粉腻子	袋	25kg

# 壁安外墙找平型干粉腻子

## 产品简介：

本产品为单组份产品，开封后加水搅拌即可使用，施工方便。批刮后与基层结合牢固，耐久坚固，且耐水耐碱性佳。本产品适用于外墙墙面的基层粗找平处理，找平效率高，缩短工期。

## 适用范围：

本品适用于水泥砂浆面、砖墙、混凝土等建筑物基面粗找平处理

## 技术参数：

执行标准	JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》 P 型
产品性状	白色/灰色粉状
产品型号	WB11 (白色) /WH11 (灰色)
施工工具	搅拌器、搅拌桶、泥铲和抹子
参考用量	1kg-1.5kg/m <sup>2</sup> /道，推荐用量可能因基层及环境原因与实际用量有所差异，以实际用量为准

## 施工要点：

- 施工前应确保基层充分干燥、结实、无油污及其它松散物。
- 按标称加水量加入清水，用电动搅拌器搅拌充分搅拌 3~5min，静置 3~5min 后再次搅拌均匀即可使用。
- 用批嵌工具进行施工，推荐每次批刮厚度 3~5mm 为宜，基层平整度大于 5mm 时，建议分次批刮；
- 两道批刮间隔时间以前一道批刮腻子实干为判断依据，实干后可批刮下一道。

## 注意事项：

- 1、本产品只需加入清水搅拌使用，请勿加入其它粉料及液体搅拌使用；

2、施工温度建议在 5~35℃，空气相对湿度≤85%条件下施工；外墙施工应避免大风和高温施工；

3、调配好的腻子的有效使用时间约为 2 小时（常温 25℃条件下），切忌将调配后已干结的腻子再次加水混合使用；

4、开封后的产品建议一次使用完毕，未使用完的产品，应密封储存并尽快使用，避免受潮影响使用效果；

5、涂装前，墙面必须牢固、干燥、清洁和无浮灰，应注意清理基层空鼓及脱壳部位。

**包装规格：**

序号	产品名称	单位	规格
1	壁安外墙找平型干粉腻子	袋	25kg

## 壁安外墙柔性干粉腻子

**产品简介：**

本产品为单组份产品，开封后加水搅拌即可使用，施工方便。批刮后与基层结合牢固，耐久坚固，且耐水耐碱性佳。本产品适用于外墙墙面的精找平处理，找平效率高，缩短工期。

**适用范围：**

本品适用于外保温墙面、水泥砂浆面、砖墙、混凝土等建筑物基面精找平处理

**技术参数：**

执行标准	JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》R 型
产品性状	白色/灰色粉状
产品型号	WB20（白色）/WH20（灰色）

施工工具	搅拌机、搅拌桶、泥铲和抹子
参考用量	1kg-1.5kg/m <sup>2</sup> /道，推荐用量可能因基层及环境原因与实际用量有所差异，以实际用量为准

**施工要点：**

- 施工前应确保基层充分干燥、结实、无油污及其它松散物。
- 按标称加水量加入清水，用电动搅拌机搅拌充分搅拌 3~5min，静置 3~5min 后再次搅拌均匀即可使用。
- 用批嵌工具进行施工，推荐每次批刮厚度 1~2mm 为宜，基层平整度大于 2mm 时，建议分次批刮。
- 两道批刮间隔时间以前一道批刮腻子实干为判断依据，实干后可批刮下一道。

**注意事项：**

- 1、本产品只需加入清水搅拌使用，请勿加入其它粉料及液体搅拌使用；
- 2、施工温度建议在 5~35℃，空气相对湿度≤85%条件下施工；外墙施工应避免大风和高温施工；
- 3、调配好的腻子的有效使用时间约为 2 小时（常温 25℃条件下），切忌将调配后已干结的腻子再次加水混合使用；
- 4、开封后的产品建议一次使用完毕，未使用完的产品，应密封储存并尽快使用，避免受潮影响使用效果；
- 5、涂装前，墙面必须牢固、干燥、清洁和无浮灰，应注意清理基层空鼓及脱壳部位。

**包装规格：**

序号	产品名称	单位	规格
1	壁安外墙柔性干粉腻子	袋	25kg

## 壁安外墙柔性找平干粉腻子

### 产品简介：

本产品为单组份产品，开封后加水搅拌即可使用，施工方便。批刮后与基层结合牢固，耐久坚固，且耐水耐碱性佳。本产品适用于外墙墙面的基层粗找平处理，找平效率高，缩短工期。

### 适用范围：

本品适用于外保温墙面、水泥砂浆面、砖墙、混凝土等建筑物基层粗找平处理

### 技术参数：

执行标准	JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》R型
产品性状	白色/灰色粉状
产品型号	WB21（白色）/WH21（灰色）
施工工具	搅拌器、搅拌桶、泥铲和抹子
参考用量	1kg-1.5kg/m <sup>2</sup> /道，推荐用量可能因基层及环境原因与实际用量有所差异，以实际用量为准

### 施工要点：

- 施工前应确保基层充分干燥、结实、无油污及其它松散物。
- 按标称加水量加入清水，用电动搅拌器搅拌充分搅拌 3~5min，静置 3~5min 后再次搅拌均匀即可使用。
- 用批嵌工具进行施工，推荐每次批刮厚度 3~5mm 为宜，基层平整度大于 5mm 时，建议分次批刮；
- 两道批刮间隔时间以前一道批刮腻子实干为判断依据，实干后可批刮下一道。

### 注意事项：

- 1、本产品只需加入清水搅拌使用，请勿加入其它粉料及液体搅拌使用；

2、施工温度建议在 5~35℃，空气相对湿度≤85%条件下施工；外墙施工应避免大风和高温施工；

3、调配好的腻子的有效使用时间约为 2 小时（常温 25℃条件下），切忌将调配后已干结的腻子再次加水混合使用；

4、开封后的产品建议一次使用完毕，未使用完的产品，应密封储存并尽快使用，避免受潮影响使用效果；

5、涂装前，墙面必须牢固、干燥、清洁和无浮灰，应注意清理基层空鼓及脱壳部位。

**包装规格：**

序号	产品名称	单位	规格
1	壁安外墙找平型干粉腻子	袋	25kg